

LAWNTEX

ローンテックス

N-13c

N-13c は、ポリウレタン系の一液性接着剤です。

特長

1. 一液性のため作業が簡便
2. 車両屋根材との接着性良好
3. 環境対応型溶剤を使用
(有機則非該当)

用途

1. 鉄道車両

一般性状(代表値)

項目	N-13c
外観	濃い藍色透明液体
比重	1.03
粘度 (mPa·s at23°C)	250
反応形式	1液湿気硬化型
臭気	特異臭
使用期限	6ヶ月(未開封のまま)

性能

項目	N-13c
塗布量 (㎡あたり)	200~250g
硬化時間 (23°C)	9時間



荷姿

材料名	容量	容器
N-13c	15 kg	18ℓ 角缶

注意事項

1. ウレタンの使用に際しては、水分や湿気のない容器を使用して下さい。
 2. 施工に際しては、目や皮膚には付けないようにして下さい。
- ※詳細については、安全データシート(SDS)を参照して下さい。



株式会社 宝建材製作所

●本社・工場 / 〒456-0033 名古屋市熱田区花表町3-14

TEL. 052-881-6131 JR. 061-3970 FAX. 052-881-6134

●東京営業所 / 〒105-0014 東京都港区芝1-8-25

TEL. 03-5730-7889 JR. 057-2145 FAX. 03-5730-7896

●大阪営業所 / 〒538-0041 大阪市鶴見区今津北4-8-13

TEL. 06-6969-6260 JR. 071-4135 FAX. 06-6969-6271

●浜松出張所 / 〒432-8042 浜松市中区上浅田1-4-11

TEL. 053-458-7888

FAX. 053-458-7888